



Technický list




Wellfoam PRO 750 je jednosložková nízkoexpanzní polyuretánová pěna.

Vlastnosti:

- splňuje požadavky normy **ČSN 73 0540-2** na montáž oken
 - **VODOTĚSNÁ (9A = 600 Pa) A VZDUCHOTĚSNÁ (třída 4 = 600 Pa)**
- celoroční využití **-15°C až 35°C (mrazuzdorná)**
- **nízkoexpanzní a rychlotvrdnoucí**
- vynikající tepelněizolační a zvukoizolační vlastnosti
- odolná proti tvoření plísní a hub
- nepoškozuje ozónovou vrstvu



Technické údaje:

Wellfoam PRO 750 pistolová			
Báze	polyuretan		
Objem	750 ml		
barva	bílá		
Vydatnost pěny	50 l (v závislosti od teploty)		
Druhotná expanze	max. 30%		
Těsnost proti hnanému dešti	600 Pa (EN 1027)		
Těsnost proti větru	600 Pa (EN 1026)		
Doba vytvoření nelepivé vrstvy	7-10 min.		
Doba konečného vytvrzení	2-24 hod.		
	Teplota okolí	Doba konečného vytvrzení	Vydatnost
	+35°C	2 hod.	35-50 litrů
	0°C	4-6 hod.	27-35 litrů
	-5°C	6-10 hod.	25-27 litrů

Stavební konstrukce Slatiňany, s.r.o.
Čechova 22, 538 21 Slatiňany, te.: +420 777 708 293
Email: p.sedlak@stakon.cz



Technický list



	-15°C	10-24 hod.	25 litrů
Hustota pěny ve spáře	20-32 kg/m ³		
Koeficient tepelné vodivosti	0,03 W/mK		
Doba skladovatelnosti	12 měsíců		
ATEST	Prüfbericht NR. B09.239.001.100		

Použití:

- montáž, těsnění, tepelná a zvuková izolace dveřních zárubní, okenních rámců, stěnových panelů, jako i potrubních systémů a přechodů ve stěnách

Postup při použití:

Je vhodné, aby byla dóza před použitím uskladněná při teplotě přibližně 18°C až +20 °C. Před použitím obsah dózy intenzivně protřepte minimálně po dobu 60 sekund. Je potřebné, aby byl povrch zbavený od prachu, mastnot a jiných nečistot. **NEPOUŽÍVAT NA ZMRZLÉ A NEBO LEDEM POKRYTÉ POVRCHY!** Odstraňte ochranné víčko a našroubujte dózu na aplikační pistoli. Pracovní poloha dózy je dnem nahoru a je doporučeno, aby vyplňovaný prostor byl jemně navlhčený za pomoci rozprašovače. Aplikujte pěnu do spáry zdola nahoru a přizpůsobte množství pěny pomocí pistole tak, aby se bralo do úvahy zvětšení objemu pěny. V případě, že je relativní vlhkost nižší než 35%, je potřebné pěnu přiměřeně navlhčit. Vytvrzenou pěnu je možné ořezat nožem. Nevytvrzenou pěnu je možné vyčistit pomocí PU čističe. Aby byly zajištěny fyzické a mechanické vlastnosti pěny a předešlo se poškození, povrch je potřebné chránit před dlouhodobým působením UV záření.

Bezpečnostní pokyny při práci

Aplikujte jen v dobře větraných prostorech a nebo s použitím respirační ochrany. Nekuřte. Uchovávat mimo dosah plamenů a zdrojů vznícení. Škodlivý při vdechnutí. Dráždí oči, dýchací cesty a pokožku. Může způsobit senzibilizaci po vdechnutí a po kontaktu s pokožkou. V případě zasažení očí je potřebné ihned vymýt s velkým množstvím vody a vyhledat lékařskou pomoc. Po kontaktu s pokožkou je potřebné pokožku umýt velkým množstvím vody a vyhledat lékařskou pomoc. V případě úrazu a nebo nevolnosti, okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat označení látky a nebo přípravku, který je uvedený na obale dózy. Chráňte před otevřeným ohněm a rozpálenými předměty. Mimořádně horlavý! U osob alergických na diizokyanátany může při použití tohoto výrobku dojít k alergické reakci. Osoby trpící astmatem, ekzémy a nebo kožními problémy by se měli vyhýbat kontaktu s tímto výrobkem včetně kožního kontaktu. V prostorech se slabým větráním by se tento výrobek měl používat jen s ochrannou maskou s vhodným protiplynovým filtrem (t. j. typu A1 v souladu s normou EN 14387).

Balení:

- aerosolová plechovka s obsahem 750 ml
- po 12 (-i) kusech v kartoně

Stavební konstrukce Slatiňany, s.r.o.

Čechova 22,538 21 Slatiňany,te.:+420 777 708 293

Email:p.sedlak@stakon.cz



Technický list



Skladování:

Dózu je potřebné uskladnit v chladu a suchu při teplotě od + 5 °C až + 25 °C. Před použitím je potřebné uskladnit dózu při teplotě okolo +20 °C alespoň na 10 hodin. Nevystavujte dózu přímému slunečnímu záření a teplotám nad +50 °C. Dóza je pod stálým tlakem. Prázdnou dózu nepropichujte a nevhazujte do ohně. Skladujte mimo dosah dětí.

Záruční doba výrobku je 12 měsíců od datumu výroby (uvedený na spodní části dózy).

Údaje uvedené v technickém listě jsou výsledkem našich interních testů a zkoušek, které mají informaivní charakter. Vzhledem na různorodost doporučujeme uživatelům každou aplikaci nejdříve vyzkoušet a další informace konzultovat s našim odborným pracovníkem. Neposkytujeme záruku nad rámec uvedených informací. Vydaním nového technického listu se tento stáva neplatným.

Stavební konstrukce Slatiňany,s.r.o.
Čechova 22,538 21 Slatiňany,te.:+420 777 708 293
Email:p.sedlak@stakon.cz